


試験結果報告書

株式会社 タックアンドカンパニー 殿



財団法人 日本塗料検査協会
西支部 支部長 沼田 敬平
〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号



依頼No. 115882

報告日：平成23年10月18日

支部長	担当者

品名	マイクロシーラー セラミックガード (Lot No. —)	試料受付日	平成23年10月 5日
		試料採取日	平成23年10月 4日
		試料採取場所	送付 (株)タックアンドカンパニー
依頼者名称	株式会社 タックアンドカンパニー	試料採取者	—
依頼者住所	東京都練馬区高松3-2-8	試料数量	100g

試験項目	結果	試験方法
ホルムアルデヒド 放散量 (mg/L) 7日後	① 不検出 (測定下限値0.030) ② 不検出 (測定下限値0.030) 平均 不検出 (測定下限値0.03) 以上	JIS K 5601-4-1:2003 「塗料成分試験方法-第4部：塗膜からの放散成分分析-第1節：ホルムアルデヒド」3. デシケータ法による。 塗装条件 希釈剤及び希釈率；希釈なし 塗装回数；1回塗り (刷毛塗り) 塗布量 ；13g/m ² 試験期間 平成23年10月 6日～ 平成23年10月14日

製造者：株式会社 タックアンドカンパニー

以下余白